

Betonhydrophobierung H2 (Hidrofobizant pentru beton H12)



- > Impermeabilizeaza suprafata
- > Permeabilitate la vaporii
- > Capacitate ridicata de penetrare (Clasa II > 10 mm)
- > Creste rezistenta la inghet-dezghet cu saruri
- > Reduce riscul de coroziune a armaturii

Descriere produs

Solutia de hidrofobizare H 2 este gata preparata, monocomponenta, cu continut redus de solventi, pe baza de silan (substanta activa 99%), aplicabila pe beton si suporturi pe baza de ciment.

Produsul prezinta o capacitate de penetrare > 10 mm (Clasa I) si formeaza o suprafata impermeabila la apa, fara sa influenteze caracteristica de permeabilitate la vaporii de apa a stratului suport.

Rezistenta la inghet-dezghet cu saruri este imbunatatita, se reduce nivelul umiditatii din beton si se intarzie procesul de corodare a armaturii, precum si patrunderea substanelor nocive in structura.

Prin diminuarea gradului de absorbtie al apei se reduce conductivitatea termica a peretelui exterior. Solutia de hidrofobare H 2 poate fi aplicata sub vopselurile acrilice, ca si componenta suplimentara de protectie in cadrul sistemului.

Sistem de protectie a suprafetei conform ÖNORM EN 1504-2

- Protectie impotriva penetrarii substanelor nocive (Procedeu 1.1)
- Echilibrarea gradului de umiditate din structura (Procedeu 2.1)
- Cresterea rezistentei electrice (Procedeu 8.1)

Forma de livrare:

UNITATE DE AMBALARE	Pachet ambalare	Palet
KE		12

Depozitare:

La loc uscat si racoros, ferit de inghet, in ambalajele originale nedesfacute cca. 12 luni.

Prelucrare

Sculă recomandată:

Pensula, trafalet, pompa de pulverizare cu presiune redusa.

FIŞĂ TEHNICĂ

Tehnica şapei şi mortarului

MUREXIN
www.murexin.com

Amestecare:

Solutia de hidrofobare H 2 este gata preparata si nu necesita amestecare.

Prelucrare:

Solutia de hidrofobare H 2 se aplica cu pensula, cu rola trafalet sau cu pompa de pulverizare cu presiune redusa.. Aplicarea se face uniform in min. 2 straturi (proaspăt în proaspăt).

Se va evita formarea baltilor sau aplicarea in exces, prin prelucrarea ulterioara cu rola trafalet.

Suprafetele adiacente se vor proteja prin acoperire (cu banda adeziva). Produsul ataca suprafetele bituminoase.

Se recomanda in prealabil realizarea unei suprafete de proba, deoarece este posibil ca betonul sa se inchida la culoare. Suprafetele tratate se vor proteja minim 24 ore de ploaie.

Temperatura de prelucrare min. +5 °C, max. +35 °C

Date tehnice

baza chimica	Silan (continut de substanta activa 99 %)
Densitate	cca. 0,88 g/cm ³
Culoare	transparent
Consum	ca. 400 g/m ² (pt. Clasa II), in fc. de absorbția suportului
Rezistent la ploaie	dupa cca. 24 ore la +20 °C
Temperatura de prelucrare	min. +5 °C / max. +35 °C
Adancimea de penetrare conf. EN 1504-2	> 10 mm (Clasa II)

Certificate de control

Controlat conform (standard, clasificare ...)

EN 1504-2

Bază de aplicare

Baze de aplicare adecvate:

Stratul suport trebuie sa fie uscat, portant, fara particule neaderente, sau substantive cu rol separator, trebuie sa fie uscat uniform si sa nu prezinte zone umede. Se vor indeparta straturile de acoperiri vechi.

Curatarea se face cu jet de apa sub presiune. Cele mai bune rezultate se obtin pe suporturile absorbante din beton, cu o vechime de min. 4 saptamani. Este posibila si o aplicare intr-un interval mai scurt (la 24 ore dupa decofrare), in aceste conditii adancimea de penetrare este redusa. Umiditatea remanenta nu trebuie sa depaseasca 4% (determinata prin metoda CM)

Nu se va aplica pe suporturi cu umiditate ascendentă. Solutia se poate aplica pe suporturi cu fisuri de pana la 0,75 mm, fisurile mai mari se vor inchide corespunzator in prealabil.

14545, Betonhydrophobierung H2

Christian, Pagina 2

(Hidrofobizant pentru beton H12), valabil de la: 02.11.2021, Marinescu

Temperatura stratului suport trebuie să depăsească +5 °C.

Pentru un sistem perfect

Produse de sistem:

Produse Murexin în sistem pentru protecția suprafetelor

Descriere:

Peste suprafetele tratate cu Solutia de hidrofobare H 2 se poate aplica în continuare o vopsea acrilica Murexin. În cazul eventualei deteriorari în timp a stratului de vopsea, solutia de hidrofobizare H2 asigura o siguranta suplimentara in privinta protectiei suprafetei.

Indicații de produs și de prelucrare

Recomandări cu privire la material:

- În cazul prelucrării materialului în afara intervalului ideal de temperatură / umiditate a aerului, caracteristicile acestuia pot varia semnificativ.
- Înainte de prelucrare, materialele se vor aclimatiza!
- Pentru a fi asigurată conservarea caracteristicilor produsului nu se recomandă amestecarea cu alte produse!
- Dozajul de apă sau de diluant se vor respecta întocmai!
- Produsele colorate se vor verifica înainte de utilizare în privința acuratetii tonului de culoare!
- Uniformitatea colorii poate fi garantată numai în cadrul aceleiasi sarje.
- Formarea tonului de culoare este influențată semnificativ de condițiile de mediu
- Înainte de aplicare, produsul se malaxează!
- Se va acorda un timp suficient de uscare pentru amorse.
- Se va avea în vedere că sistemele pe bază de solventi dezvoltă miros.
- Dupa aplicare, solutiile de impregnare pot fi supuse solicitărilor mecanice după 3 zile și chimice după 7 zile, în condiții de temperatură constantă de + 20°C.

Recomandări cu privire la mediu:

- Nu se va lucra la temperaturi sub +5°C!
 - Temperatura ideală a materialului, și suportului și a aerului este între +15°C și 25°C.
 - Umiditatea reală ideală este între 40% până la 60%.
 - Umiditatea aerului ridicată și/sau temperaturile scăzute întârzie întărirea materialului, respectiv umiditatea redusă și/sau temperaturile ridicate acceleră întărirea.
 - Pe perioada reacției de întărire se va asigura o aerisire corespunzătoare, și se va evita formarea curentilor de aer!
 - Pe perioada uscării se va proteja suprafața de razele soarelui, de vant și de factorii climatici!
 - Se vor proteja elementele de construcție adiacente!
 - Temperatura stratului suport trebuie să fie cu minim 3°C peste punctul de rouă.
- (Pe baza valorii umidității relative a aerului și pe baza temperaturii aerului, se poate determina temperatura punctului de rouă cu ajutorul valorilor tabelare ale punctului de rouă)
- Pe durata uscării și întăriri, se vor proteja suprafetele (praf, insecte, frunze, etc.)

Recomandări generale:

- De principiu se recomandă întotdeauna efectuarea unei suprafete de probă în prealabil.
- Se vor尊重a fisurile tehnice ale tuturor produselor componente ale sistemului utilizat.
- Pentru realizarea eventualelor lucrări de reparări ulterioare se va păstra un produs din cadrul aceleiasi sarje.
- Pentru a evita formarea nazilor la aplicarea materialului, se va lucra pe suprafete reduse!
- Solicitarile mecanice la zgăriere și abraziune cauzează apariția urmărilor de uzură.
- Plastifiantii din cauciucurile autoturismelor pot cauza decolorări.

Specificațiile noastre reprezintă valori medii, care au fost determinate în condiții de laborator. Deoarece pentru fabricarea produselor sunt utilizate materii prime naturale, valorile indicate pot varia în limite reduse, fără a fi însă influențate caracteristicile produsului.

Indicaţii de siguranţă

Informatiile specifice produsului cu privire la componitie, curatare, masuri corespunzatoare, tratare ca deseu se vor extrage din fisa de securitate.

Se va purta echipament de protectie si se va avea in vedere asigurarea protectiei muncii!

Această Fișă cu date tehnice, bazată pe experiențe extinse, dorește să ofere consultanță conform celor mai bune cunoștințe, este fără obligație juridică și nu fundamentează niciun raport juridic contractual și nici o obligație colaterală a contractului de vânzare-cumpărare. Pentru calitatea materialelor noastre garantăm în cadrul Condițiilor noastre generale de afaceri. Aplicarea produselor noastre este permisă a fi realizată numai de către specialiști și/sau persoane experimentate, ce posedă cunoștințe în domeniu și cu abilități meșteșugărești corespunzătoare. Utilizatorul nu poate fi scutit de obligativitatea de a întreba în caz de nelămuriri precum și de o prelucrare profesionistă. Principial recomandăm executarea în prealabil a unei suprafete de probă sau testarea înainte prin intermediul unor încercări mici. În mod natural nu pot fi cuprinse complet toate cazurile de aplicare posibile, prezente și viitoare precum și specificitățile. S-a renunțat la specificațiile care se consideră cunoscute de către specialiști. Respectați normativele, directivele și fișele cu date tehnice, naționale și europene în vigoare referitoare la materiale, baze de aplicare și construcția ulterioară! Dacă este cazul, anunțați dificultățile. O dată cu editarea unei versiuni noi, cea prezentă își pierde valabilitatea. Cea mai nouă Fișă tehnică, Fișă tehnică de siguranță și Condițiile generale de afaceri pot fi apelate pe Internet la adresa www.murexin.com.