

Betonspachtel Repol BS 10

W

(Mortar de spaclu pt. beton Repol BS 10 W)



- > Rezistent la inghet-dezghet cu agenti de degivrare
- > Rezistent la uzura
- > Se poate amesteca cu mortar de spaclu alb BS 05 G



Descriere produs

Masa de spaclu minerala, pulverulenta, aditivata, rezistenta la factorii climatici si la inghet, cu intarire hidraulica, de culoare gri, pentru lucrari de reparatii la betoane testata conf. EN 1504-3 clasa R2. Recomandata la interior si exterior pentru spacluirea suprafetelor din beton, pentru egalizarea neplaneitatilor, a segregarilor, pentru refacerea muchiilor si canturilor, pentru remedierea defectelor de suprafata, etc.

In cazul remedierii suprafetelor din beton aparent, se poate amesteca cu Mortar de spaclu pentru beton Repol BS 05 G pentru obtinerea diferitelor nuante de gri similar cu culoarea betonului respectiv.

Forma de livrare:

UNITATE DE AMBALARE	Pachet ambalare	Palet
PS		48

Depozitare:

La loc ferit de inghet, racoros si uscat, pe paleti din lemn, in ambalajele originale nedesfacute timp de 365 zile.

Prelucrare

Sculă recomandată:

Mixer electric cu turatie redusa, malaxor, recipienti corespunzatori, mistrie, gletiera, spaclu.

Amestecare:

Intr-un recipient curat se presara materialul pulverulent peste cantitatea de apa dozata corespunzator si se malaxeaza cu mixerul sau cu malaxorul pana la obtinerea unei consistente omogene fara aglomerari (timp de malaxare cca. 3-4 minute).

FIŞĂ TEHNICĂ

Tehnica şapei şi mortarului



www.murexin.com

Prelucrare:

Materialul malaxat se prelucraza cat mai repede. Mortarul care a inceput procesul de priza nu se va reamesteca cu apa in scopul utilizarii. O malaxare indelungata sau un dozaj ridicat de apa poate influenta procesul de intarire.

In cazul temperaturilor scazute se recomanda sa se utilizeze apa de amestec calda, in caz contrar intarirea va fi intarziata.

Finisarea suprafetei -de ex. driscularea trebuie sa se faca pe cat posibil fara adaos de apa pentru a nu influenta caracteristicile mortarului.

Tratament ulterior:

Se va impiedica prin masuri corespunzatoare uscarea fortata a mortarului.

Date tehnice

Grosime strat	max. cca. 5 mm
densitate în vrac	cca. 1,26 kg/Litru
Timp de prelucrare	cca. 30 min.
Necesar de apa	cca. 0,28 l/kg
Greutate mortarului	cca. 1,64 kg/l

Certificate de control

Controlat conform (standard, clasificare ...)
ÖNORM EN 1504-3:2006 als Systemkomponente

Bază de aplicare

Baze de aplicare adecvate:

Stratul suport trebuie sa fie uscat, stabil, portant, fara urme de praf, murdarie, uleiuri, grasimi, agenti de decofrare si particule neaderente, cloruri si alte substante care stimuleaza coroziunea si sa corespunda standardelor si normelor europene, precum si regulilor generale specifice, recunoscute. Stratul suport se va umezi pana la saturarea capilarilor, cu minim 12 ore inainte de inceperea lucrarilor de reparatie. Aderenta min. 1,5 N/mm². Rezistenta la compresiune min. 25 N/mm².

Indicaţii de produs şi de prelucrare

Recomandari cu privire la material:

- In cazul prelucrarii materialului in afara intervalului ideal de temperatura / umiditate a aerului, caracteristicile acestuia pot varia semnificativ.
- Inainte de prelucrare, materialele se vor acclimatiza!
- Pentru a fi asigurata conservarea caracteristicilor produsului nu se recomanda amestecarea cu alte produse!
- Dozajul de apa sau de diluant se vor respecta intocmai
- Produsele colorate se vor verifica inainte de utilizare in privinta acuratetii tonului de culoare!

16735, Betonspachtel Repol BS 10 W

Mărinescu Christian, Pagina 2

(Mortar de spaclu pt. beton Repol BS 10 W), valabil de la: 03.11.2021,

FIŞĂ TEHNICĂ

Tehnica şapei şi mortarului

MUREXIN

www.murexin.com

- Uniformitatea colorii poate fi garantată numai în cadrul aceluiși sarje.
- Formarea tonului de culoare este influențată semnificativ de condițiile de mediu.
- Materialele preparate, care au început să intre în priză nu se vor amesteca cu apă sau cu material proaspăt în scopul utilizării!

Recomandări cu privire la mediu:

- Nu se va lucra la temperaturi sub +5°C!
- Temperatura ideală a materialului, a suportului și a aerului este între +15°C și 25°C.
- Umiditatea relativă ideală este între 40% până la 60%.
- Umiditatea aerului ridicată și/sau temperaturile scăzute întarzie întarirea materialului, resp. umiditatea redusă și/sau temperaturile ridicate acceleră întarirea.
- Pe perioada reacției de întarire se va asigura o aerisire corespunzătoare, și se va evita formarea curentilor de aer!
- Pe perioada uscării se va proteja suprafața de razele soarelui, de vant și de factorii climatice!
- Se vor proteja elementele de construcție adiacente!

Recomandări generale:

- De principiu recomandăm în prealabil realizarea unei suprafețe de probă sau efectuarea unei încercări reduse.
- Se vor respecta fisese tehnice ale tuturor produselor MUREXIN componente ale sistemului.
- Pentru eventualele lucrări de reparări ulterioare, se va păstra un produs original din cadrul sarjei respective.
- În cazul sapelor incalzite se va respecta protocolul specific înainte de aplicarea materialului.
- Pe parcursul prelucrării și întăriri, trebuie ca sistemul de incalzire prin pardoseala să nu fie pornit.

Informatiile prezентate reprezintă valori medii, care au fost determinate în condiții de laborator. Utilizarea materiilor prime naturale poate avea ca rezultat variația usoara a valorilor indicate de la o sarjă la alta, dar fără a fi influențată caracteristicile produsului.

Indicații de siguranță

Informatiile specifice produsului cu privire la compozitie, curatare, masuri corespunzătoare, tratare ca deseu se vor extrage din fisa de securitate.

Limitarea și monitorizarea expunerii

Echipamente de protecție:

Masuri generale de protecție și de igienă:

- Materialele nu se vor depozita în apropierea alimentelor, bauturilor și nutrimentelor.
- Îmbrăcământul care a intrat în contact cu materialul va fi schimbat.
- Înainte de pauza și la terminarea lucrului se vor spăla mainile.
- Se va evita contactul cu ochii și cu pielea.

Protecția respirației:

- În cazul condițiilor de aerisire precare, se vor lua măsuri de protecție a respirației.
- Filtri P2.

Protecția mainilor:

- Manusi.

- Manusile trebuie să fie impermeabile și rezistente la contactul produsului / materialul preparat.

Materialul din care sunt fabricate manusile

- Se vor utiliza manusi din material stabil (ex. nitril).
- Alegera manusilor corespunzătoare se face nu numai în funcție de tipul materialului, ci în funcție de alte caracteristici care pot varia de la un producător la altul.

Durata de utilizare a manusilor

- Durata de viață a manusilor este specificată de producător și trebuie respectată.

Protecția ochilor: ochelari de protecție cu închidere etansă.

Protecția corpului: se va purta îmbrăcăminte de protecție.

Această Fișă cu date tehnice, bazată pe experiențe extinse, dorește să ofere consultanță conform celor mai bune cunoștințe, este fără obligație juridică și nu fundamentează niciun raport juridic contractual și nici o obligație colaterală a contractului de vânzare-cumpărare. Pentru calitatea materialelor noastre garantăm în cadrul Condițiilor noastre generale de afaceri. Aplicarea produselor noastre este permisă să fie realizată numai de către specialiști și/sau persoane experimentate, ce posedă cunoștințe în domeniu și cu abilități meșteșugărești corespunzătoare. Utilizatorul nu poate fi scutit de obligativitatea de a întreba în caz de nelămuriri precum și de o prelucrare profesionistă. Principial recomandăm executarea în prealabil a unei suprafețe de probă sau testarea înainte prin intermediul unor încercări mici. În mod natural nu pot fi cuprinse complet toate cazurile de aplicare posibile, prezente și viitoare precum și specificitatele. S-a renunțat la specificațiile care se consideră cunoscute de către specialiști. Respectați normativele, directivele și fisese cu date tehnice, naționale și europene în vigoare referitoare la materiale, baze de aplicare și construcția ulterioară! Dacă este cazul, anunțați dificultățile. O dată cu editarea unei versiuni noi, cea prezentă își pierde valabilitatea. Cea mai nouă Fișă tehnică, Fișă tehnică de siguranță și Condițiile generale de afaceri pot fi apelate pe Internet la adresa www.murexin.com.

16735, Betonspachtel Repol BS 10 W

(Mortar de spaclu pt. beton Repol BS 10 W), valabil de la: 03.11.2021,

Marinescu Christian, Pagina 3

FIŞĂ TEHNICĂ

Tehnica spaiei și mortarului

MUREXIN

www.murexin.com

16735, Betonspachtel Repol BS 10 W
Marinescu Christian, Pagina 4

(Mortar de spaclu pt. beton Repol BS 10 W), valabil de la: 03.11.2021,

SC Murexin Romania SRL: Soseaua Pipera, nr. 55c, sector 2, RO-020111 Bucuresti
Tel.: +40/021/252 62 51 Fax:
EMail: info@murexin.ro, www.murexin.com