

Ausgleichsmörtel Trass Schnell AM 50

(Mortar rapid de nivelare Trass AM 50)



- > cu continut de tras
- > intarire rapida
- > stabilitate ridicata
- > pana la 50 mm intr-un strat



Descriere produs

Mortar special, pe baza de ciment, cu continut de tras, puternic aditivat si cu intarire rapida, rezistent la apa si inghet. Datorita adaosurilor speciale, se lucreaza foarte usor si se întărește fara tensiuni până la grosimi de 50 mm. Recomandat in spatii interioare si exterioare, pentru nivelarea neplaneitatilor la pereti si pardoseli inainte de montajul placajelor, in spatii de locuit, dusuri, balcoane, terase, garaje, spatii cu umiditate si fatade.

Forma de livrare:

UNITATE DE AMBALARE	Pachet ambalare	Palet
PS		48

Depozitare:

cca. 9 luni, în mediu uscat, ferit de îngheț, în ambalaje originale, nedesfacute.

Prelucrare

Sculă recomandată:

Malaxor cu turatie redusa, vase de amestecare, mistrie, drisca cu dinti, spacluri, dreptar etc.

Amestecare:

In vasul de amestecare curat, se malaxeaza cu mixerul la turatie redusa, pana se obtine un amestec omogen, fara aglomerari (timp de amestecare cca.4 minute).

Prelucrare:

Mortarul proaspat se aplica pe suprafata amorsata in prealabil. La suprafete mai mari se realizeaza taieturi cu mistria.

Tratament ulterior:

Pentru evitarea uscării rapide a mortarului, datorită razelor de soare, căldurii excesive, curenților de aer etc, trebuie luate măsuri corespunzătoare de protecție. Sculele se curată cu apă după utilizare.

Date tehnice

gata de aplicare	cca. 1 - 6 ore (în funcție de grosimea stratului)
Consum	cca. 1,6 kg/m ² per mm grosime strat
Grosime strat	max. 50 mm
Timp de prelucrare	ca. 30 min.
Necesar de apă	ca. 0,16 l/kg (coresp. cca. 4 l / 25 kg)

Certificate de control

Controlat conform (standard, clasificare ...)

Druckfestigkeiten:
1 Tag - 4,1 N/mm²
7 Tage - 9,7 N/mm²
28 Tage - 13,5 N/mm²

Bază de aplicare

Baze de aplicare adecvate:

Beton
Sape de ciment
Sape anhidrit
Asfalt turnat
Tencuiala de ipsos
Tencuiala de var-ciment
Zidarie
Placi de gips-carton, placi de ipsos pt. construcții
Beton aparent
BCA

Nu este recomandat pe lemn, metal, suporturi neabsorbante și nici peste materiale pe baza de ipsos.

Stratul suport trebuie să fie uscat, neanșetat, stabil, portant, fără urme de praf, murdărie, uleiuri, grăsimi, agenți de decofrare și particule neaderente și să corespundă normelor tehnice naționale și europene, precum și regulilor generale specifice recunoscute.

Indicații de produs și de prelucrare

40012, Ausgleichsmörtel Trass Schnell AM 50
Marinescu Christian, Pagina 2

(Mortar rapid de nivelare Trass AM 50), valabil de la: 07.07.2021,

Tehnica aplicării plăcilor ceramice

Recomandari cu privire la material:

- In cazul prelucrării materialului în afara intervalului ideal de temperatură / umiditate a aerului, caracteristicile acestuia pot varia semnificativ.
- Înainte de prelucrare, materialele se vor aclimatiza!
- Pentru a fi asigurată conservarea caracteristicilor produsului nu se recomandă amestecarea cu alte produse!
- Dozajul de apă sau de diluant se vor respecta întocmai
- Produsele colorate se vor verifica înainte de utilizare în privința acurateții tonului de culoare!
- Uniformitatea culorii poate fi garantată numai în cadrul aceleiași sarje.
- Formarea tonului de culoare este influențată semnificativ de condițiile de mediu.
- Materialul malaxat, care a început să intre în priză nu se va dilua sau reamesteca cu apă cu material proaspăt!

Recomandari cu privire la mediu:

- Nu se va lucra la temperaturi sub +5°C!
- Temperatura ideală a materialului, a suportului și a aerului este între +15°C și 25°C.
- Umiditatea relativă ideală este între 40% până la 60%.
- Umiditatea aerului ridicată și/sau temperaturile scăzute întârzie întărirea materialului, resp. umiditatea redusă și/sau temperaturile ridicate accelerează întărirea.
- Pe perioada reacției de întărire se va asigura o aerisire corespunzătoare, și se va evita formarea curenților de aer!
- Pe perioada uscării se va proteja suprafața de razele soarelui, de vânt și de factorii climatici!
- Se vor proteja elementele de construcție adiacente!

Recomandari generale:

- De principiu se recomandă întotdeauna efectuarea unei suprafețe de probă în prealabil.
- Se vor respecta fișele tehnice ale tuturor produselor componente ale sistemului utilizat.
- Pentru realizarea eventualelor lucrări de reparații ulterioare se va păstra un produs din cadrul aceleiași sarje.

Informațiile prezentate reprezintă valori medii, care au fost determinate în condiții de laborator. Utilizarea materiilor prime naturale poate avea ca rezultat variația ușoară a valorilor indicate de la o sarjă la alta, dar fără a fi influențate caracteristicile produsului.

Indicații de siguranță

Această Fișă cu date tehnice, bazată pe experiențe extinse, dorește să ofere consultanță conform celor mai bune cunoștințe, este fără obligație juridică și nu fundamentează niciun raport juridic contractual și nici o obligație colaterală a contractului de vânzare-cumpărare. Pentru calitatea materialelor noastre garantăm în cadrul Condițiilor noastre generale de afaceri. Aplicarea produselor noastre este permisă a fi realizată numai de către specialiști și/sau persoane experimentate, ce posedă cunoștințe în domeniu și cu abilități meșteșugărești corespunzătoare. Utilizatorul nu poate fi scutit de obligativitatea de a întreba în caz de nelămuriri precum și de o prelucrare profesionistă. Principial recomandăm executarea în prealabil a unei suprafețe de probă sau testarea înainte prin intermediul unor încercări mici. În mod natural nu pot fi cuprinse complet toate cazurile de aplicare posibile, prezente și viitoare precum și specificitățile. S-a renunțat la specificațiile care se consideră cunoscute de către specialiști. Respectați normativele, directivele și fișele cu date tehnice, naționale și europene în vigoare referitoare la materiale, baze de aplicare și construcția ulterioară! Dacă este cazul, anunțați dificultățile. O dată cu editarea unei versiuni noi, cea prezentă își pierde valabilitatea. Cea mai nouă Fișă tehnică, Fișa tehnică de siguranță și Condițiile generale de afaceri pot fi apelate pe Internet la adresa www.murexin.com.