

# Dichtband DB 70

## (Banda de etansare DB 70)

- > impermeabila la apa
- > marcata la metru
- > caserata pe ambele fete



### Descriere produs

Banda de etansare elastica, armata cu plasa, cu zonele de margine perforate, cu ambele fete rugoase pentru asigurarea unei lipiri optime, impermeabila la apa si rezistenta chimic la acizi, baze si saruri diluate. Parte componenta a sistemului de hidroizolare pereti si pardoseli sub placaje ceramice. Pentru etansarea zonelor - rosturilor de imbinare intre perete-perete sau perete-pardoseala. Recomandata de asemenea pentru utilizare la piscine.

#### Forma de livrare:

UNITATE DE AMBALARE	Pachet ambalare	Palet
ROL		48
ROL		392
ROL		100
BUC.	25	5.000

#### Depozitare:

La loc uscat si racoros, in ambalajele originale nedesfacute, pe paleti din lemn. Durata de depozitare nelimitata.

### Prelucrare

#### Prelucrare:

Banda de etansare se fixeaza - intinde si preseaza in stratul de hidroizolatie aplicat in prealabil si pe zonele de colturi si la imbinari pereti sau intre pereti si pardoseala, dupa care se aplica hidroizolatia pe intreaga suprafata. Dupa utilizare sculele se spala cu apa.

## Date tehnice

Culoare	galbena
masa pe suprafață	600 - 800 g/m <sup>2</sup>
Consum	trebuie luata in considerare o suprapunere de cel puțin 5 cm
Grosime	0,70 mm
Latime	total 120 mm resp. 240 mm, acoperita efectiv: 70 mm, margini elastice: 2x15= 30 mm
REzistenta la fisurare pe zona de intindere	pe lungime: > 5.0 Mpa      transversal: > 2.5 MPa

## Bază de aplicare

### Baze de aplicare adecvate:

Beton  
Sapa de ciment  
Sapa anhidrit  
Asfalt turnat  
Tencuiala de ipsos  
Tencuiala de var-ciment  
Zidarie  
Placi de gips-carton, placi de ipsos pt. constructii  
Beton decofrat (absorbant)  
BCA  
Materiale lemnoase

Stratul suport trebuie sa fie uscat, stabil, portant, fara urme de praf, murdarie, uleiuri, grasimi, agenti de decofrare si particule neaderente si sa corespunda standardelor si normelor europene, precum si regulilor generale specifice, recunoscute.

## Pentru un sistem perfect

### Produse de sistem:

Flüssigfolie 1KS, Dichtfolie DF 2K, Profi Dichtfolie 1K, Flüssigfolie 2KS, Universalabdichtung PU 500

## Indicații de produs și de prelucrare

### Recomandari cu privire la material:

- In cazul prelucrării materialului in afara intervalului ideal de temperatura / umiditate a aerului, caracteristicile acestuia pot varia semnificativ.
- Inainte de prelucrare, materialele se vor aclimatiza!
- Pentru a fi asigurata conservarea caracteristicilor produsului nu se recomanda amestecarea cu alte produse!

40050, Dichtband DB 70

(Banda de etansare DB 70), valabil de la: 08.07.2021, Marinescu Christian,

Pagina 2

## Tehnica aplicării plăcilor ceramice

- Dozajul de apă sau de diluant se vor respecta întocmai
- Produsele colorate se vor verifica înainte de utilizare în privința acurității tonului de culoare!
- Uniformitatea culorii poate fi garantată numai în cadrul aceleiași sarje.
- Formarea tonului de culoare este influențată semnificativ de condițiile de mediu.
- Hidroizolațiile alternative se vor aplica în minim două straturi.
- Materialul preparat, care a început procesul de întarire nu se va dilua sau amesteca cu material proaspăt în scopul utilizării!

### Recomandări cu privire la mediu:

- Nu se va lucra la temperaturi sub +5°C!
- Temperatura ideală a materialului, a suportului și a aerului este între +15°C și 25°C.
- Umiditatea relativă ideală este între 40% până la 60%.
- Umiditatea aerului ridicată și/sau temperaturile scăzute întârzie întărirea materialului, resp. umiditatea redusă și/sau temperaturile ridicate accelerează întărirea.
- Pe perioada reacției de întarire se va asigura o aerisire corespunzătoare, și se va evita formarea curenților de aer!
- Pe perioada uscării se va proteja suprafața de razele soarelui, de vânt și de factorii climatici!
- Se vor proteja elementele de construcție adiacente!
- Înainte de aplicarea hidroizolațiilor trebuie remediate defectele de suprafață de la nivelul stratului suport într-o etapă separată.

### Recomandări generale:

- De principiu recomandăm în prealabil realizarea unei suprafețe de probă sau efectuarea unui test pe o suprafață redusă.
- Se vor respecta fișele tehnice ale tuturor produselor MUREXIN componente ale sistemului.
- Pentru eventualele lucrări de reparații ulterioare, se va păstra un produs original din cadrul sarjei respective.
- Hidroizolațiile alternative nu se vor utiliza ca hidroizolații pentru elementele de construcție (fundatii, etc.)
- Pe durata prelucrării și întării, încălzirea prin pardoseală nu trebuie pornită.

Informațiile prezentate reprezintă valori medii, care au fost determinate în condiții de laborator. Utilizarea materiilor prime naturale poate avea ca rezultat variația ușoară a valorilor indicate de la o sarjă la alta, dar fără a fi influențate caracteristicile produsului.

## Indicații de siguranță

Această Fișă cu date tehnice, bazată pe experiențe extinse, dorește să ofere consultanță conform celor mai bune cunoștințe, este fără obligație juridică și nu fundamentează niciun raport juridic contractual și nici o obligație colaterală a contractului de vânzare-cumpărare. Pentru calitatea materialelor noastre garantăm în cadrul Condițiilor noastre generale de afaceri. Aplicarea produselor noastre este permisă a fi realizată numai de către specialiști și/sau persoane experimentate, ce posedă cunoștințe în domeniu și cu abilități meșteșugărești corespunzătoare. Utilizatorul nu poate fi scutit de obligativitatea de a întreba în caz de nelămuriri precum și de o prelucrare profesionistă. Principial recomandăm executarea în prealabil a unei suprafețe de probă sau testarea înainte prin intermediul unor încercări mici. În mod natural nu pot fi cuprinse complet toate cazurile de aplicare posibile, prezente și viitoare precum și specificitățile. S-a renunțat la specificațiile care se consideră cunoscute de către specialiști. Respectați normativele, directivele și fișele cu date tehnice, naționale și europene în vigoare referitoare la materiale, baze de aplicare și construcția ulterioară! Dacă este cazul, anunțați dificultățile. O dată cu editarea unei versiuni noi, cea prezentă își pierde valabilitatea. Cea mai nouă Fișă tehnică, Fișa tehnică de siguranță și Condițiile generale de afaceri pot fi apelate pe Internet la adresa [www.murexin.com](http://www.murexin.com).