

Designbelagklebstoff D 495 (Adeziv pt. covoare Design D 495)



- > Armat cu fibre
- > Stabilitate dimensionala ridicata
- > Aderente initiale ridicate
- > Timp scurt de aerisire
- > Utilizare universala

Descriere produs

Adeziv armat cu fibre, cu emisii reduse, fara continut de solventi, armat cu fibre, pentru lipire in umed, cu aderente initiale ridicate, pentru cerinte ridicate in ceea ce priveste stabilitatea dimensionala. Recomandat numai la interior pentru lipirea covoarelor PVC-CV a covoarelor Design (LVT) sub forma de benzi si placi, precum si a covoarelor din cauciuc cu grosimea de pana la 3,2 mm (pentru grosimi mai mari se va consulta departamentul tehnic), precum si pentru covoarele fara continut de clor (poliolefine). Aplicabil pe pardoseli incalzite, rezista la solicitarile scaunelor cu rotile. Recomandat pe sape autonivelante care rezista la solicitari ocazionale cu lize si utilaje de ridicat marfa. Pentru aplicare profesionala in umed pe suprafete expuse razelor solare (ex. ferestre de dimensiuni mari). In cazul spatiilor cu variatii extreme de temperatura si solicitari mecanice de durata cu lize si stivuitoare, de ex. in depozite si/ sau in spatii cu umiditate ridicata de la suprafata, se recomanda utilizarea adezivului silanic MS-K 499 sau a adezivului poliuretanic 2K PU 330.

Forma de livrare:

UNITATE DE AMBALARE	Pachet ambalare	Palet
KE		36
KE		85

Depozitare:

La loc uscat si racoros, ferit de inghet, in ambalajele originale nedesfacute, pe paleti din lemn, cca. 12 luni

Prelucrare

Sculă recomandată:

Spaclu dintat A 1, A 2, B 1

Prelucrare:

Adezivul se aplica pe întreaga suprafață a suportului cu spaclul cu dinți corespunzător. Lamelele dintate se aleg în funcție de tipul de lipire și de dosul covorului. Covoarele cu dos din latex se aplica imediat în patul proaspăt de adeziv. În cazul covoarelor cu dos neted din spuma se va respecta un timp scurt de aerisire pentru a împiedica absorbția prea adâncă a adezivului în stratul de spuma. Covorele Design din PVC, precum și cele PVC, CV și din cauciuc trebuie aplicate în stratul proaspăt de adeziv, pentru a fi asigurată peliculizarea pe întregul dos al covorului. Covoarele din cauciuc (Spaclu A2) se vor aclimatiza la temperatura de aplicare. Timpul de aerisire, în cazul covoarelor din cauciuc, trebuie să fie în funcție de condițiile de temperatură, inexistent sau foarte scurt. După lipirea covorului se netezește întreaga suprafață și după 50–60 minute se reia operația. Se va avea în vedere ca adezivul să peliculizeze pe întreaga suprafață a dosului covorului. Etansarea rosturilor și sudarea îmbinărilor se va face după întărirea adezivului, cel mai devreme la cca. 24 ore de la lipire, după care se netezește din nou suprafața. Pardoseala poate fi supusă solicitărilor (trafic scaune cu roțile) la cca. 72 ore de la lipire.

Date tehnice

timp de aerisire	max. 10 min.
Timp de aplicare	cca. 15 - 20 min.
Rezistența finală	după cca. 72 ore
Consum	cca. 250 - 350 g/m ² în fc. de suport și de dosul covorului
Greutate specifică	1,32 g/cm ³

Bază de aplicare

Baze de aplicare adecvate:

Suporturi absorbante, spacluite (sapa autonivelantă)

Stratul suport trebuie să fie uscat, stabil, portant, fără urme de praf, murdărie, uleiuri, grasimi, agenți de decofrare și particule neaderente și să corespundă standardelor și normelor europene, precum și regulilor generale specifice, recunoscute.

Stratul suport se pregătește corespunzător, resp. amorsare și nivelare. Se recomandă utilizarea produselor Murexin. Înainte de instalare, covorul se aclimatizează la temperatura suprafeței suportului. Grosimea minimă a sapei autonivelante ca suport pentru covoarele PVC Design și covoarele din cauciuc, în fc. de stratul suport este de 2-3 mm.

Indicații de produs și de prelucrare

Recomandări cu privire la material:

- În cazul prelucrării materialului în afara intervalului ideal de temperatură / umiditate a aerului, caracteristicile acestuia pot varia semnificativ.

63021, Designbelagklebstoff D 495
Christian, Pagina 2

(Adeziv pt. covoare Design D 495), valabil de la: 04.10.2021, Marinescu

Tehnica parchetului și lipirii

- Înainte de prelucrare, materialele se vor aclimatiza!
- Pentru a fi asigurată conservarea caracteristicilor produsului nu se recomandă amestecarea cu alte produse!
- Dozajul de apă sau de diluant se vor respecta întocmai
- Produsele colorate se vor verifica înainte de utilizare în privința acurateții tonului de culoare!
- Uniformitatea culorii poate fi garantată numai în cadrul aceleiași sarje.
- Formarea tonului de culoare este influențată semnificativ de condițiile de mediu
- Numai ambalajele goale pot fi date la reciclare
- Produsul conține: 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on und 1,2-Benzisothiazol-(2H)-on conf. Anexa 1 nr.1; Informații pentru alergici la tel. 0040760263201

Recomandări cu privire la mediu:

- Nu se va lucra la temperaturi sub +5°C!
- Temperatura ideală a materialului, a suportului și a aerului este între +15°C și 25°C.
- Umiditatea relativă ideală este între 40% până la 60%.
- Umiditatea aerului ridicată și/sau temperaturile scăzute întârzie întărirea materialului, resp. umiditatea redusă și/sau temperaturile ridicate accelerează întărirea.
- Pe perioada reacției de întărire se va asigura o aerisire corespunzătoare, și se va evita formarea curenților de aer!
- Pe perioada uscării se va proteja suprafața de razele soarelui, de vânt și de factorii climatici!
- Se vor proteja elementele de construcție adiacente!
- Se va depozita în loc inaccessibil copiilor .
- Se va evita consumul de alimente, bauturi și nu se va fuma pe parcursul prelucrării produsului.
- Produsul nu se va deversa în canalizare, în ape, sau în sol.

Recomandări generale:

- De principiu se recomandă întotdeauna efectuarea unei suprafețe de probă în prealabil.
- Se vor respecta fișele tehnice ale tuturor produselor componente ale sistemului utilizat.
- Pentru realizarea eventualelor lucrări de reparații ulterioare se va păstra un produs din cadrul aceleiași sarje.
- Se recomandă purtarea de ochelari de protecție
- În cazul contactului adezivului cu ochii, se va clăti cu apă din abundență și se va consulta medicul.
- Protejați-vă mâinile cu mănuși etanșe și robuste.
- Purtați pantaloni lungi.
- Evitați contactul îndelungat al adezivului cu pielea. Suprafețele afectate se vor curăța imediat cu apă..
- Cu cât adezivul sta în contact cu pielea, cu atât pericolul de apariție a leziunilor grave este mai mare.
- Copiii nu vor avea acces la suprafețele cu adeziv proaspăt.

Specificatiile noastre reprezintă valori medii, care au fost determinate în condiții de laborator. Deoarece pentru fabricarea produselor sunt utilizate materii prime naturale, valorile indicate pot varia în limite reduse, fără a fi însă influențate caracteristicile produsului.

Indicații de siguranță

Această Fișă cu date tehnice, bazată pe experiențe extinse, dorește să ofere consultanță conform celor mai bune cunoștințe, este fără obligație juridică și nu fundamentează niciun raport juridic contractual și nici o obligație colaterală a contractului de vânzare-cumpărare. Pentru calitatea materialelor noastre garantăm în cadrul Condițiilor noastre generale de afaceri. Aplicarea produselor noastre este permisă a fi realizată numai de către specialiști și/sau persoane experimentate, ce posedă cunoștințe în domeniu și cu abilități meșteșugărești corespunzătoare. Utilizatorul nu poate fi scutit de obligativitatea de a întreba în caz de nelămuriri precum și de o prelucrare profesionistă. Principalul recomandăm executarea în prealabil a unei suprafețe de probă sau testarea înainte prin intermediul unor încercări mici. În mod natural nu pot fi cuprinse complet toate cazurile de aplicare posibile, prezente și viitoare precum și specificitățile. S-a renunțat la specificațiile care se consideră cunoscute de către specialiști. Respectați normativele, directivele și fișele cu date tehnice, naționale și europene în vigoare referitoare la materiale, baze de aplicare și construcția ulterioară! Dacă este cazul, anunțați dificultățile. O dată cu editarea unei versiuni noi, cea prezentă își pierde valabilitatea. Cea mai nouă Fișă tehnică, Fișa tehnică de siguranță și Condițiile generale de afaceri pot fi apelați pe Internet la adresa www.murexin.com.