

Kautschuk-Klebstoff CR 5

(Adeziv pt. covoare din cauciuc CR 5)



- > Adezvi special pt. covoare din cauciuc
- > Utilizare economica
- > Stabilitate dimensionala

Descriere produs

Adeziv special in dispersie, care dezvolta rezistente ridicate intr-un timp scurt.

Recomandat numai la interior, pentru lipirea covoarelor din cauciuc sintetic sub forma de benzi si de placi cu grosimea de pana la 3,2 mm cu dos neted, precum si pentru lipirea covoarelor din poliolefina pe sape autonivelante absorbante. Recomandat pe pardoselile incalzite, rezistent la solicitarile scaunelor cu rotile.

Forma de livrare:

UNITATE DE AMBALARE	Pachet ambalare	Palet
KE		36

Depozitare:

La loc uscat si racoros, ferit de inghet, in ambalajele originale nedesfacute, cca 12 luni.

Prelucrare

Sculă recomandată:

Spaclu dintat: A 1, A 2, B 1

Prelucrare:

Adezivil se aplica pe intreaga suprafata a stratului suport cu spaclul dintat corespunzator. Se instaleaza covorul si se netezeste intreaga suprafata, dupa cca. 50-60 minute se repeta operatia de netezire. Se va avea in vedere ca adezivil sa peliculeze pe intreg dosul covorului. Timpul de montaj este limitat la cca. 15 minute. Pardoseala este circulabila dupa 24 ore si poate fi supusa solicitarilor dupa 48 de ore. Etansarea rosturilor cu cordon de sudura se va face numai dupa intarirea adezivului, cel mai devreme dupa 48 de ore.

Date tehnice

Timp de aplicare	cca. 15 - 20 min.
Rezistență finală	dupa cca. 72 ore
Consum	cca. 300 - 400 g/m ² în fc. de stratul suport și de dosul covorului
Greutate specifică	1,33 g/cm ³

Bază de aplicare

Baze de aplicare adegvate:

Suporturi absorbante, spacluite (sapa autonivelanta)

Stratul suport trebuie să fie uscat, stabil, portant, fără urme de praf, murdarie, uleiuri, grasimi, agenti de decofrare și particule neaderente și să corespunda standardelor și normelor europene, precum și regulilor generale specifice, recunoscute.

Stratul suport se pregătește corespunzător, resp. amorsare și nivelare. Se recomandă utilizarea produselor Murexin. Înainte de instalare, covorul se aclimatizează la temperatura suprafetei suportului. Grosimea minima a sapei autonivelante ca suport pentru covoarele PVC Design și covoarele din cauciuc, în fc. de stratul suport este de 2-3 mm.

Indicații de produs și de prelucrare

Recomandari cu privire la material:

- În cazul prelucrării materialului în afara intervalului ideal de temperatură / umiditate a aerului, caracteristicile acestuia pot varia semnificativ.
- Înainte de prelucrare, materialele se vor aclimatiza!
- Pentru a fi asigurată conservarea caracteristicilor produsului nu se recomandă amestecarea cu alte produse!
- Dozajul de apă sau de diluant se vor respecta intocmai
- Produsele colorate se vor verifica înainte de utilizare în privința acuratetii tonului de culoare!
- Uniformitatea culorii poate fi garantată numai în cadrul aceleiasi sarje.
- Formarea tonului de culoare este influențată semnificativ de condițiile de mediu

Recomandari cu privire la mediu:

- Nu se va lucra la temperaturi sub +15°C!
- Temperatura ideală a materialului, a suportului și a aerului este între +15°C și 25°C.
- Umiditatea relativă ideală este între 40% până la 60%.
- Umiditatea aerului ridicată și/sau temperaturile scăzute întarzie întarirea materialului, resp. umiditatea redusă și/sau temperaturile ridicate acceleră întarirea.
- Pe perioada reacției de întarire se va asigura o aerisire corespunzătoare, și se va evita formarea curentilor de aer!
- Pe perioada uscării se va proteja suprafața de razele soarelui, de vant și de factorii climatici!
- Se vor proteja elementele de construcție adiacente!
- Se va depozita în loc înaccesibil copiilor .
- Se va evita consumul de alimente, băuturi și nu se va fuma pe parcursul prelucrării produsului.
- Produsul nu se va deversa în canalizare, în ape, sau în sol.

Recomandari generale:

- De principiu se recomandă întotdeauna efectuarea unei suprafețe de probă în prealabil.
- Se vor respecta fisurile tehnice ale tuturor produselor componente ale sistemului utilizat.
- Pentru realizarea eventualelor lucrări de reparări ulterioare se va păstra un produs din cadrul aceleiasi sarje.
- Se recomandă purtarea de ochelari de protecție

FIŞĂ TEHNICĂ

Tehnica parchetului și lipirii

MUREXIN

www.murexin.com

- În cazul contactului adezivului cu ochii, se va clăti cu apă din abundenta și se va consulta medicul.
- Protejați-vă mainile cu manusi etanșe și robuste.
- Purtați pantaloni lungi.
- Evitați contactul indelungat al adezivului cu pielea. Suprafetele afectate se vor curata imediat cu apă..
- Cu cat adezivul adezivul sta în contact cu pielea, cu atât pericolul de aparitie a leziunilor grave este mai mare.
- Copiii nu vor avea acces la suprafetele cu adeziv proaspăt.

Specificațiile noastre reprezintă valori medii, care au fost determinate în condiții de laborator. Deoarece pentru fabricarea produselor sunt utilizate materii prime naturale, valorile indicate pot varia în limite reduse, fără a fi însă influențate caracteristicile produsului.

Indicații de siguranță

Această Fișă cu date tehnice, bazată pe experiențe extinse, dorește să ofere consultanță conform celor mai bune cunoștințe, este fără obligație juridică și nu fundamentează niciun raport juridic contractual și nici o obligație colaterală a contractului de vânzare-cumpărare. Pentru calitatea materialelor noastre garantăm în cadrul Condițiilor noastre generale de afaceri. Aplicarea produselor nopastre este permisă și realizată numai de către specialiști și/sau persoane experimentate, ce posedă cunoștințe în domeniul și cu abilități meșteșugărești corespunzătoare. Utilizatorul nu poate fi scutit de obligativitatea de a întreba în caz de nelămuriri precum și de o prelucrare profesionistă. Principal recomandăm executarea în prealabil a unei suprafețe de probă sau testarea înainte prin intermediul unor încercări mici. În mod natural nu pot fi cuprinse complet toate cazurile de aplicare posibile, prezente și viitoare precum și specificitățile. S-a renunțat la specificațiile care se consideră cunoscute de către specialiști. Respectați normativele, directivele și fizele cu date tehnice, naționale și europene în vigoare referitoare la materiale, baze de aplicare și construcția ulterioară! Dacă este cazul, anunțați dificultățile. O dată cu editarea unei versiuni noi, cea prezentă își pierde valabilitatea. Cea mai nouă Fișă tehnică, Fișă tehnică de siguranță și Condițiile generale de afaceri pot fi apelate pe Internet la adresa www.murexin.com.