

# Mattlack Ultra M 88

## (Lac de parchet Ultra mat M 88)

- > Grad ridicat de mat
- > Rezistența ridicată la abraziune
- > Prelucrare ușoară



### Descriere produs

Lac ultramat, monocomponent, pe baza de apă și poliuretan - acril, pentru sigilarea suprafețelor de parchet, prezintă rezistență ridicată la zgariere și la abraziune. Recomandat numai la interior, pentru obținerea suprafețelor de parchet cu grad ridicat de mat. Grad de luciu ~ 5. Clasa de rezistență la solicitări C conf. ÖNORM C 2354. GIS-Code W2+.

#### Forma de livrare:

UNITATE DE AMBALARE	Pachet ambalare	Palet
KKA		42

#### Depozitare:

La loc ferit de îngheț, uscat și răcoros, în ambalajele originale nedesfacute, pe paletii din lemn: 12 luni.

### Prelucrare

#### Sculă recomandată:

Rola cu microfibre, spaclu inoxidabil cu aripă. Curățarea se face cu apă curată, imediat după utilizare.

#### Prelucrare:

Conținutul se agită înainte de utilizare. Aplicarea lacului pe stratul suport se face cu rola sau cu spaclul. La fiecare etapă de lucru recomandăm utilizarea Sitei Profi pentru lacuri. Înainte de ultimul strat de lac se recomandă realizarea unei slefuiri intermediare cu mașina de slefuit cu disc cu plasa de 120-150.

## Tehnica parchetului și lipirii

Pentru a se evita riscul uscării excesive a lemnului se vor lua măsuri pentru menținerea constantă a umidității lemnului (ex. cu ajutorul umidificatoarelor de aer). Se impune ca montatorii să aibă în vedere aceste variații și să aleagă soluția corectă.

Este important să se acorde atenție deosebită în special la montajul pardoselilor de parchet pe dulapi din lemn (construcții de pardosele flotante) și la pardoselile de tip dusumea.

O scădere considerabilă a umidității lemnului de pardoseala sub

normele specifice aplicării poate duce la formarea de rosturi

în pardoseala. Prin utilizarea Grundului Special Aqua

AV 20 / Murexin Aqua Spezialgrund AV 20 sau a Grundului bariera pt. lemn exotic Av 50 / Aqua Exoten-

Sperrgrund AV 5 se obține efectul de reducere a înclăierii marginilor lamelelor ca urmare a uscării lemnului.

Tratament ulterior: Suprafața poate fi supusă la solicitări complete după 10 zile. Prima "întreținere" a suprafeței se poate face cel mai devreme după primele 2-3 zile, dar totuși cu precauție, înainte de transportul și fixarea mobilierului și a altor corpuri grele. Suprafața va fi protejată corespunzător! Produsele potrivite pentru întreținere și pentru asigurarea unei durate mai lungi de viață, se regăsesc în sortimentele Murexin pentru curățare și întreținere.

Indicații: Menținerea aspectului și calității suprafețelor este

garantată numai cu utilizarea produselor de întreținere recomandate de producător!

## Date tehnice

Grad de strălucire	ultra mat ~5
Consum	1 bidon de 10 litri acoperă cca. 42 m <sup>2</sup> , la aplicarea în 2 straturi
Grosime strat	2x Rola cu cca. 120ml/m <sup>2</sup> = 80μ, 3x Rola cu cca. 120ml/m <sup>2</sup> = 120μ după cca. 4 - 5 ore
supraacoperire, posibilitate de prelucrare a acoperirii	după cca. 4 - 5 ore
Temperatura de prelucrare	min. +15°C
Rezistențe finale	după cca. 8 - 10 zile
Clasa de solicitări	C

## Certificate de control

Controlat conform (standard, clasificare ...)

ÖNORM C 2354

## Bază de aplicare

**Baze de aplicare adecvate:**

Pardosele din lemn slefuite fin

Parchet din lemn brut

Parchet prefabricat slefuit

Stratul suport trebuie să fie lipsit de praf, murdărie, uleiuri, grasimi, silicon, agenți de decofrare, resturi de

Tehnica parchetului și lipirii

ceara. De asemenea se vor respecta normele specifice de prelucrare și fisele tehnice.

Slefuirea fină a pardoselii cu hartie abrazivă de granulație ~100/120. Praful rezultat se aspiră.

## Pentru un sistem perfect

### Descriere:

Aqua Holzkittlösung AV 5 pentru chituiră elastică de durată a rosturilor până în 5 mm.

Aqua Holzkittlösung AV 10 pentru chituiră ecologică a rosturilor la parchetul nou montat.

Holzkittlösung LV 15 pentru chituiră a rosturilor de parchet la renovări.

Aqua Apezialgrund AV 20 pentru grunduirea ecologică a pardoselilor din lemn.

Aqua Exoten Sperrgrund AV 50 pentru grunduirea ecologică a tuturor esențelor de lemn (cu excepția molidului).

Universalgrundierung LV 45 ca grund pe baza de solvenți, pentru intensificarea texturii lemnului, pentru esențele de lemn dificile (inclusiv molid) și ca grund pentru Lacul Systemlack 2K PU 95 .

Aqua Gel AV 30 pentru nivelarea micilor neplaneități

Aqua Parkett Grundreiniger AP 10 pentru curățarea intensivă a parchetului.

Aqua Parkett Vollpflege AP 20 pentru prima întreținere, sau pentru curățare periodică a parchetului.

Sportboden Vollpflege AP 30 ca produs de întreținere inițială și periodică, cu efect anti-alunecare a pardoselilor sportive și a celor rezidențiale.

Aqua Parkett Polish LP 35 pentru prima întreținere, sau pentru curățare periodică a parchetului.

Fugenmasse Parkett FP 100 produs fără silicon pentru închiderea rosturilor late.

## Indicații de produs și de prelucrare

### Recomandări cu privire la material:

- În cazul prelucrării materialului în afara intervalului ideal de temperatură / umiditate a aerului, caracteristicile acestuia pot varia semnificativ.
- Înainte de prelucrare, materialele se vor aclimatiza!
- Pentru a fi asigurată conservarea caracteristicilor produsului nu se recomandă amestecarea cu alte produse!
- Dozajul de apă sau de diluant se vor respecta întocmai
- Produsele colorate se vor verifica înainte de utilizare în privința acurateții tonului de culoare!
- Uniformitatea culorii poate fi garantată numai în cadrul aceleiași sarje.
- Formarea tonului de culoare este influențată semnificativ de condițiile de mediu

### Recomandări cu privire la mediu:

- Nu se va lucra la temperaturi sub +5°C!
- Temperatura ideală a materialului, a suportului și a aerului este între +15°C și 25°C.
- Umiditatea relativă ideală este între 40% până la 60%.
- Umiditatea aerului ridicată și/sau temperaturile scăzute întârzie întărirea materialului, resp. umiditatea redusă și/sau temperaturile ridicate accelerează întărirea.
- Pe perioada reacției de întărire se va asigura o aerisire corespunzătoare, și se va evita formarea curenților de aer!
- Pe perioada uscării se va proteja suprafața de razele soarelui, de vânt și de factorii climatici!
- Se vor proteja elementele de construcție adiacente!

### Recomandări generale:

- De principiu se recomandă întotdeauna efectuarea unei suprafețe de probă în prealabil.

**68026, Mattlack Ultra M 88**  
**Christian, Pagina 3**

**(Lac de parchet Ultra mat M 88), valabil de la: 05.10.2021, Marinescu**

## Tehnica parchetului și lipirii

- Se vor respecta fișele tehnice ale tuturor produselor componente ale sistemului utilizat.
- Pentru realizarea eventualelor lucrări de reparații ulterioare se va păstra un produs din cadrul aceleiași sarje.

Specificatiile noastre reprezintă valori medii, care au fost determinate în condiții de laborator. Deoarece pentru fabricarea produselor sunt utilizate materii prime naturale, valorile indicate pot varia în limite reduse, fără a fi însă influențate caracteristicile produsului.

## Indicații de siguranță

Această Fișă cu date tehnice, bazată pe experiențe extinse, dorește să ofere consultanță conform celor mai bune cunoștințe, este fără obligație juridică și nu fundamentează niciun raport juridic contractual și nici o obligație colaterală a contractului de vânzare-cumpărare. Pentru calitatea materialelor noastre garantăm în cadrul Condițiilor noastre generale de afaceri. Aplicarea produselor noastre este permisă a fi realizată numai de către specialiști și/sau persoane experimentate, ce posedă cunoștințe în domeniu și cu abilități meșteșugărești corespunzătoare. Utilizatorul nu poate fi scutit de obligativitatea de a întreba în caz de nelămuriri precum și de o prelucrare profesionistă. Principial recomandăm executarea în prealabil a unei suprafețe de probă sau testarea înainte prin intermediul unor încercări mici. În mod natural nu pot fi cuprinse complet toate cazurile de aplicare posibile, prezente și viitoare precum și specificitățile. S-a renunțat la specificațiile care se consideră cunoscute de către specialiști. Respectați normativele, directivele și fișele cu date tehnice, naționale și europene în vigoare referitoare la materiale, baze de aplicare și construcția ulterioară! Dacă este cazul, anunțați dificultățile. O dată cu editarea unei versiuni noi, cea prezentă își pierde valabilitatea. Cea mai nouă Fișă tehnică, Fișa tehnică de siguranță și Condițiile generale de afaceri pot fi apelate pe Internet la adresa [www.murexin.com](http://www.murexin.com).