

Aqua Parkettlack Extrem NX 85 (Lac de parchet Aqua Extrem NX 85)



- > Rezistența ridicată la abraziune
- > Rezistența chimică ridicată
- > Pt. trafic ridicat

Descriere produs

Lac superior de parchet pe baza de poliuretan și apă. Datorită rezistenței ridicate la abraziune și chimice, lacul de parchet NX 85 prezintă caracteristici similare cu ale lacurilor bicomponente. Prelucrarea este extrem de ușoară.

Recomandat în spații interioare, pentru sigilarea pardoselilor din lemn și a parchetului.

Forma de livrare:

UNITATE DE AMBALARE	Pachet ambalare	Palet
KKK		42

Depozitare:

La loc ferit de îngheț, uscat și răcoros, în ambalajele originale nedesfăcute, pe paletii din lemn: 6 luni.

Prelucrare

Sculă recomandată:

Rola cu microfibre, spaclu inoxidabil cu aripă. Curățarea se face cu apă curată, imediat după utilizare.

Prelucrare:

Conținutul se agită înainte de utilizare. Aplicarea lacului pe stratul suport se face cu rola sau cu spaclul. La fiecare etapă de lucru recomandăm utilizarea Sitei Profi pentru lacuri.

Înainte de ultimul strat de lac se recomandă realizarea unei șlefuii intermediare cu mașina de șlefuit cu disc cu plasa de 120-150.

Pentru a se evita riscul uscării excesive a lemnului se vor lua măsuri pentru menținerea constantă a umidității lemnului (ex. cu ajutorul umidificatoarelor de aer). Se impune ca montatorii să aibă în vedere aceste variații și

Tehnica parchetului și lipirii

sa aleaga solutia corecta.

Este important sa se acorde atentie deosebita in special la montajul pardoselilor de parchet pe dulapi din lemn (constructii de pardoseli flotante) si la pardoselile de tip dusumea.

O scadere considerabila a umiditatii lemnului de pardoseala sub normele specifice aplicarii poate duce la formarea de rosturi

in pardoseala. Prin utilizarea Grundului Special Aqua

AV 20 / Murexin Aqua Spezialgrund AV 20 sau a Grundului bariera pt. lemn exotic AV 50 / Aqua Exoten-Sperrgrund AV 50 se obtine efectul de reducere a incleierii marginilor lamelelor ca urmare a uscarii lemnului.

Tratament ulterior: Suprafata poate fi supusa la solicitari complete dupa 10 zile. Prima "intretinere" a suprafetei se poate face cel mai devreme dupa primele 2-3 zile, dar totusi cu precautie, inainte de transportul si fixarea mobilierului si a altor corpuri grele. Suprafata va fi protejata corespunzator! Produsele potrivite pentru intretinere si pentru asigurarea unei durate mai lungi de viata, se regasesc in sortimentele Murexin pentru curatare si intretinere.

Indicatii: Mentinerea aspectului si calitatii suprafetelor este garantata numai cu utilizarea produselor de intretinere recomandate de producator!

Date tehnice

Grad de strălucire	semimat ~30 (60°)
Consum	1 bidon de 10 litri acopera cca. 40 m ² , la aplicarea in 2 straturi
Grosime strat supraacoperire, posibilitate de prelucrare a acoperirii	2x Rola cu cca. 125ml/m ² = 90μ, 3x Rola cu cca. 125ml/m ² = 135μ dupa cca. 4 - 5 ore
Rezistente finale	dupa cca. 8 - 10 zile
Temperatura de prelucrare, a mediului si de intarire	min. +15°C
Clasa de solicitari conf. ÖNORM C 2354	C

Certificate de control

Controlat conform (standard, clasificare ...)
ÖNORM C 2354

Bază de aplicare

Baze de aplicare adecvate:

Pardoseli din lemn slefuite fin
Parchet din lemn brut
Parchet prefabricat slefuit

Stratul suport trebuie sa fie lipsit de praf, murdarie, uleiuri, grasimi, silicon, agenti de decofrare, resturi de

Tehnica parchetului și lipirii

ceara. De asemenea se vor respecta normele specifice de prelucrare și fisele tehnice.

Slefuirea fină a pardoselii cu hartie abrazivă de granulație ~100/120. Praful rezultat se aspiră.

Pentru un sistem perfect

Descriere:

Aqua Holz Kittlösung AV 5 pentru chituiră elastică de durată a rosturilor până în 5 mm.

Aqua Holz Kittlösung AV 10 pentru chituiră ecologică a rosturilor la parchetul nou montat.

Holz Kittlösung LV 15 pentru chituiră a rosturilor de parchet la renovări.

Aqua Apezialgrund AV 20 pentru grunduirea ecologică a pardoselilor din lemn.

Aqua Exoten Sperrgrund AV 50 pentru grunduirea ecologică a tuturor esențelor de lemn (cu excepția molidului).

Universalgrundierung LV 45 ca grund pe baza de solvenți, pentru intensificarea texturii lemnului, pentru esențele de lemn dificile (inclusiv molid) și ca grund pentru Lacul Systemlack 2K PU 95.

Aqua Gel AV 30 pentru nivelarea micilor neplaneități

Aqua Parkett Grundreiniger AP 10 pentru curățarea intensivă a parchetului.

Aqua Parkett Vollpflege AP 20 pentru prima întreținere, sau pentru curățare periodică a parchetului.

Sportboden Vollpflege AP 30 ca produs de întreținere inițială și periodică, cu efect anti-alunecare a pardoselilor sportive și a celor rezidențiale.

Aqua Parkett Polish LP 35 pentru prima întreținere, sau pentru curățare periodică a parchetului.

Fugenmasse Parkett FP 100 produs fără silicon pentru închiderea rosturilor late.

Indicații de produs și de prelucrare

Recomandări cu privire la material:

- În cazul prelucrării materialului în afara intervalului ideal de temperatură / umiditate a aerului, caracteristicile acestuia pot varia semnificativ.
- Înainte de prelucrare, materialele se vor aclimatiza!
- Pentru a fi asigurată conservarea caracteristicilor produsului nu se recomandă amestecarea cu alte produse!
- Dozajul de apă sau de diluant se vor respecta întocmai
- Produsele colorate se vor verifica înainte de utilizare în privința acurateții tonului de culoare!
- Uniformitatea culorii poate fi garantată numai în cadrul aceleiași sarje.
- Formarea tonului de culoare este influențată semnificativ de condițiile de mediu

Recomandări cu privire la mediu:

- Nu se va lucra la temperaturi sub +5°C!
- Temperatura ideală a materialului, a suportului și a aerului este între +15°C și 25°C.
- Umiditatea relativă ideală este între 40% până la 60%.
- Umiditatea aerului ridicată și/sau temperaturile scăzute întârzie întărirea materialului, resp. umiditatea redusă și/sau temperaturile ridicate accelerează întărirea.
- Pe perioada reacției de întărire se va asigura o aerisire corespunzătoare, și se va evita formarea curenților de aer!
- Pe perioada uscării se va proteja suprafața de razele soarelui, de vânt și de factorii climatici!
- Se vor proteja elementele de construcție adiacente!

Recomandări generale:

- De principiu se recomandă întotdeauna efectuarea unei suprafețe de probă în prealabil.

68028, Aqua Parkettlack Extrem NX 85
Christian, Pagina 3

(Lac de parchet Aqua Extrem NX 85), valabil de la: 05.10.2021, Marinescu

Tehnica parchetului și lipirii

- Se vor respecta fișele tehnice ale tuturor produselor componente ale sistemului utilizat.
- Pentru realizarea eventualelor lucrări de reparații ulterioare se va păstra un produs din cadrul aceleiași sarje.

Specificatiile noastre reprezintă valori medii, care au fost determinate în condiții de laborator. Deoarece pentru fabricarea produselor sunt utilizate materii prime naturale, valorile indicate pot varia în limite reduse, fără a fi însă influențate caracteristicile produsului.

Indicații de siguranță

Această Fișă cu date tehnice, bazată pe experiențe extinse, dorește să ofere consultanță conform celor mai bune cunoștințe, este fără obligație juridică și nu fundamentează niciun raport juridic contractual și nici o obligație colaterală a contractului de vânzare-cumpărare. Pentru calitatea materialelor noastre garantăm în cadrul Condițiilor noastre generale de afaceri. Aplicarea produselor noastre este permisă a fi realizată numai de către specialiști și/sau persoane experimentate, ce posedă cunoștințe în domeniu și cu abilități meșteșugărești corespunzătoare. Utilizatorul nu poate fi scutit de obligativitatea de a întreba în caz de nelămuriri precum și de o prelucrare profesionistă. Principial recomandăm executarea în prealabil a unei suprafețe de probă sau testarea înainte prin intermediul unor încercări mici. În mod natural nu pot fi cuprinse complet toate cazurile de aplicare posibile, prezente și viitoare precum și specificitățile. S-a renunțat la specificațiile care se consideră cunoscute de către specialiști. Respectați normativele, directivele și fișele cu date tehnice, naționale și europene în vigoare referitoare la materiale, baze de aplicare și construcția ulterioară! Dacă este cazul, anunțați dificultățile. O dată cu editarea unei versiuni noi, cea prezentă își pierde valabilitatea. Cea mai nouă Fișă tehnică, Fișa tehnică de siguranță și Condițiile generale de afaceri pot fi apelate pe Internet la adresa www.murexin.com.