

Vopsea speciala WD Top+ (Spezialversiegelung WD Top+)



- > Vopsea speciala monocomponenta
- > Pt. spatii interioare si exterioare
- > Aplicabila pe suprafete orizontale si verticale
- > Rezistenta la sollicitari chimice ridicate
- > Energie de suprafata redusa



Descriere produs

Vopsea superioara monocomponenta, gata preparata, fara continut de apa, solventi, silicon si izocianati, stabila la UV si IR pentru aplicare peste Hidroizolatia speciala WD 1K si pe betoane impermeabilizate. Vopseaua protejeaza Hidroizolatia WD-1K impotriva deterioararilor mecanice si este rezistenta la agentii uzuali de tratare ai apei. In cazul aplicarii pe betoane impermeabilizate, vopseaua impiedica patrunderea substantelor agresive in masa betonului.

Forma de livrare:

UNITATE DE AMBALARE	Pachet ambalare	Palet
KE		36

Depozitare:

La loc uscat si racoros, ferit de inghet, in ambalajele originale nedesfacute, pe paleti din lemn: 12 luni.

Prelucrare

Sculă recomandată:

Rola trafalet cu par scurt, pensula.

Amestecare:

Se agita continutul inainte de utilizare.

Prelucrare:

Produsul este monocomponent, gata preparat. Pentru aplicare se vor utiliza sculele corespunzatoare scopului utilizarii.

Aplicarea peste Hidroizolatia speciala WD 1K:

Vopseaua WD Top+ se aplica intr-un strat care formeaza o pelicula omogena peste Hidroizolatia speciala WD-1K.

Tehnica etanșării

Aplicarea pe beton:

Vopseaua WD Top+ se aplica in doua straturi:

Primul strat de WD Top+ are rol de realizare a unui strat de contact (prin acest strat suportul va fi inca vizibil). Cel de-al doilea strat de WD Top+ se aplica dupa uscarea stratului de contact. Aplicarea se face in cruce si se obtine o pelicula continua si omogena.

Date tehnice

posibilitate de trafic, de circulație	dupa cca. 2 ore la 20 °C
baza chimica	Polimer-Hibrid
Densitate	1,50 g/cm ³
Culoare	albastru pt. piscine, gri beton, alb
Consum	cca. 0,25 - 0,30 kg /m ² pe Hidroizolatie speciala WD-1K cca. 0,40 - 0,50 kg /m ² pe beton, in fc. de gradul de absorbtie
Timp de uscare	cca. 60 minute la 20 °C
Temperatura de prelucrare	10 °C - 35 °C
Timp de prelucrare	cca. 30 minute la 20 °C
Solicitari la apa	dupa 72 ore

Bază de aplicare

Baze de aplicare adecvate:

Stratul suport trebuie sa fie portant, stabil, fara urme de decofrol si subtante de separare, de pamant, fara neplaneitati (muchii, coame). Defectele de suprafata de pana la 5 mm se vor egaliza cu o masa de spaclu pentru beton. Defectele de profunzime si segregarile se vor nivela cu un mortar corespunzator de reprofilare.

Straul suport se prelucreaza mecanic si se curata cu acetona Murexin.

Pentru un sistem perfect

Produse de sistem:

Mortare de reparatii, Hidroizolatie speciala WD-1K

Indicații de produs și de prelucrare

Recomandari cu privire la material:

- In cazul prelucrării materialului in afara intervalului ideal de temperatura / umiditate a aerului, caracteristicile acestuia pot varia semnificativ.
- Inainte de prelucrare, materialele se vor aclimatiza!
- Pentru a fi asigurata conservarea caracteristicilor produsului nu se recomanda amestecarea cu alte produse!

84506, Vopsea speciala WD Top+
Pagina 2

(Spezialversiegelung WD Top+), valabil de la: 07.10.2021, Marinescu Christian,

Tehnica etanșării

- Dozajul de apă sau de diluant se vor respecta întocmai
- Produsele colorate se vor verifica înainte de utilizare în privința acuratității tonului de culoare!
- Uniformitatea culorii poate fi garantată numai în cadrul aceleiași sarje.
- Formarea tonului de culoare este influențată semnificativ de condițiile de mediu

Recomandări cu privire la mediu:

- Nu se va lucra la temperaturi sub +5°C!
- Temperatura ideală a materialului, a suportului și a aerului este între +15°C și 25°C.
- Umiditatea relativă ideală este între 40% până la 60%.
- Umiditatea aerului ridicată și/sau temperaturile scăzute întârzie întărirea materialului, resp. umiditatea redusă și/sau temperaturile ridicate accelerează întărirea.
- Pe perioada reacției de întărire se va asigura o aerisire corespunzătoare, și se va evita formarea curenților de aer!
- Pe perioada uscării se va proteja suprafața de razele soarelui, de vânt și de factorii climatici!
- Se vor proteja elementele de construcție adiacente!

Recomandări generale:

- De principiu se recomandă întotdeauna efectuarea unei suprafețe de probă în prealabil.
- Se vor respecta fișele tehnice ale tuturor produselor componente ale sistemului utilizat.
- Pentru realizarea eventualelor lucrări de reparații ulterioare se va păstra un produs din cadrul aceleiași sarje.

Specificatiile noastre reprezintă valori medii, care au fost determinate în condiții de laborator. Deoarece pentru fabricarea produselor sunt utilizate materii prime naturale, valorile indicate pot varia în limite reduse, fără a fi însă influențate caracteristicile produsului.

Indicații de siguranță

Informațiile specifice produsului cu privire la compoziție, curățare, măsuri corespunzătoare, tratare ca deoseu se vor extrage din fișa de securitate.

Limitarea și monitorizarea expunerii

Echipamente de protecție:

Măsuri generale de protecție și de igienă:

- Materialele nu se vor depozita în apropierea alimentelor, bauturilor și nutrețurilor.
- Îmbrăcămintea care a intrat în contact cu materialul va fi schimbată.
- Înainte de pauza și la terminarea lucrului se vor spăla mainile.
- Se va evita contactul cu ochii și cu pielea.

Protecția respirației: nu este necesară

Protecția mâinilor: mănuși din cauciuc sintetic

Materialul din care sunt fabricate mănușile

- Alegerea mănușilor corespunzătoare se face nu numai în funcție de tipul materialului, ci și în funcție de alte caracteristici care pot varia de la un producător la altul.

Durata de utilizare a mănușilor

- Durata de viață a mănușilor este specificată de producător și trebuie respectată.

Protecția ochilor: ochelari de protecție cu închidere etansă.

Protecția corpului: se va purta îmbrăcăminte de protecție.

Această Fișă cu date tehnice, bazată pe experiențe extinse, dorește să ofere consultanță conform celor mai bune cunoștințe, este fără obligație juridică și nu fundamentează niciun raport juridic contractual și nici o obligație colaterală a contractului de vânzare-cumpărare. Pentru calitatea materialelor noastre garantăm în cadrul Condițiilor noastre generale de afaceri. Aplicarea produselor noastre este permisă a fi realizată numai de către specialiști și/sau persoane experimentate, ce posedă cunoștințe în domeniu și cu abilități meșteșugărești corespunzătoare. Utilizatorul nu poate fi scutit de obligativitatea de a întreba în caz de nelămuriri precum și de o prelucrare profesionistă. Principial recomandăm executarea în prealabil a unei suprafețe de probă sau testarea înainte prin intermediul unor încercări mici. În mod natural nu pot fi cuprinse complet toate cazurile de aplicare posibile, prezente și viitoare precum și specificitățile. S-a renunțat la specificațiile care se consideră cunoscute de către specialiști. Respectați normativele, directivele și fișele cu date tehnice, naționale și europene în vigoare referitoare la materiale, baze de aplicare și construcția ulterioară! Dacă este cazul, anunțați dificultățile. O dată cu editarea unei versiuni noi, cea prezentă își pierde valabilitatea. Cea mai nouă Fișă tehnică, Fișa tehnică de siguranță și Condițiile generale de afaceri pot fi apelate pe Internet la adresa www.murexin.com.